502838

Fecha de Alta
14-03-2013
Versión
3 - 12/02/2018

PETRETON



FAMILIA IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS

LÍNEA REVESTIMIENTOS LISOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento al agua de fachadas, que proporciona acabados muy apreciados por su ligera aspereza, de gran adherencia, impermeabilidad y transpirabilidad. A destacar su extraordinaria blancura y cubrición.

USOS

Exterior/Interior
Cemento
Fachadas
Mortero de cemento
Morteros de cal

PROPIEDADES

- Gran Igualación
- Impermeable
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Previene la formación de microfisuras por movimiento del soporte
- Buen rendimiento
- No Cuartea
- Transpirable al vapor de agua
- Buena adherencia
- Excelente blancura
- Buena cubrición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PETRETON
Acabado	Liso, ligeramente aspero
Peso específico	1,65± 0,05 kg/l
Viscosidad	155 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	46± 1
Sólidos en peso	69± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,58 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m²/L
Secado tacto	(20ºC HR: 60%): 30 min-1h. Lavado: 25-30 días
Repintado	(20ºC HR: 60%): 4-6 h
Colores	Blanco Colores carta Petreton.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
Morteros de cemento:
1. Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.

6. Fijar los soportes deleznables mediante fijador adecuado (ver familia 6).
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6).

Yeso:
1. Esperar hasta que esté bien seco (máximo 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas, lijar para abrir poro.
6. Fijar los soportes deleznables con fijador adecuado (ver familia 6).
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5. Tratar con Montolimp los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5º C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Evitar los días excesivamente húmedos y la aplicación a temperaturas del soporte elevadas.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	10-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Montolimp	Petreton+Montoplas	Petreton+Montoplas
STD	Montolimp		Petreton+Montoplas
Obra nueva			
MAX	Fijamot, Emulsión Fijadora	Petreton	Petreton
STD	Petreton diluido		Petreton
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar+ Fijamot, Emulsión Fijadora	Petreton	Petreton
STD	Eliminar+ Petreton diluido		Petreton
Antiguas Pinturas en Buen Estado			

MAX	Petreton diluido	Petreton	Petreton
STD	Petreton diluido		Petreton

Madera

MAX	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Petreton	Petreton
STD	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca		Petreton

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

15 L