771441

Fecha de Alta
28-02-2014
Versión
7 - 08/08/2017

CREA BARNIZ ULTRA SATINADO



FAMILIA CREA
LÍNEA MADERA INTERIOR

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Barniz acrílico-uretanado alifatico para la protección y decoración de maderas interior/exterior. Resistente a los UV. Para aplicar sobre suelos, parquets, muebles, puertas, ventanas,.. con nanoaditivos, crea una capa impermeable de máxima dureza y resistencia a golpes, abrasión y desgaste. Resalta el veteado de la madera. De muy fácil aplicación y bajo olor.

USOS

Exterior con protección
Interior
Indicado para parquets y suelos de madera
Madera Maciza y Chapada
Indicado para muebles y puertas.
Preferiblemente sobre mano de fondo
Aplicar máximo 110 +/- 20 g/m2 por mano.
-Usar sobre maderas limpias
Resistencia en climas extremos

PROPIEDADES

- Dureza
- Impermeable
- Proporciona protección al soporte
- Inodoro una vez seco.
- Resistencia a la abrasión, roce, impacto
- Antipolvo.
- De fácil aplicación
- Al agua
- Rápido secado
- Resistente al lavado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA BARNIZ ULTRA SATINADO INCOLORO
Acabado	Satinado
Peso específico	1,04± 0,05 kg/l
Viscosidad	55 +/- 5 SG
Sólidos en volumen	22± 1
Sólidos en peso	26± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):75,19 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m²/L
Secado tacto	30 - 60 min.
Repintado	12 - 24 h.
Colores	Incoloro

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
Maderas nuevas.
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.

- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengradas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas con lasures de poro abierto: Eliminar productos extraños, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices de poro cerrado o similares, lijar en profundidad y si es necesario eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos, eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido esmaltadas con esmaltes sintéticos eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos, lijar hasta alcanzar madera y proceder como sobre maderas nuevas.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
Aplicar sobre substratos limpios y secos.
Aplicar siguiendo las diluciones recomendadas en el apartado Sistemas de Aplicación.
Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.
No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
No aplicar con humedades relativas superiores al 80%

Disolvente para dilución y limpieza

AGUA

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0 - 10%
Rodillo	0 - 20 %
Pistola	0 - 20 %

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera barnizada (poro cerrado) ext/int.			
MAX	Decapar+Crea Impregnante Incoloro/Color	Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate	Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate
STD	Decapar+Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate
Madera nueva ext/int			
MAX	Crea Impregnante Incoloro/Color	Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate	Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate
STD	Crea Impregnante Incolor/Color		Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

CREA BARNIZ ULTRA SATINADO

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.5 L, 2.5 L